

ACRYLAC®-Hilfsmittel

Verzögerer / Antikrakelure 10 T 0422

Dieser Zusatz verlangsamt die Trocknungsgeschwindigkeit des Dispersionslackes.

Eigenschaften wie Glanz, Heißsiegelfestigkeit, Scheuerfestigkeit und Nassblockfestigkeit werden nicht negativ beeinflusst.

Auf eine ausreichend schnelle Lacktrocknung in der Auslage sollte geachtet werden.

Der Einsatz des o.g. Produktes wird bei Krakulieren, Aufbauen auf dem Gummituch, oder zu schneller Lacktrocknung (indirekte Applikation) empfohlen.

Zusatzmenge 0,5- 2,0%

Entschäumer 10 T 0423

Nachträglich zugesetzter Entschäumer sollte sehr gut eingerührt werden (Holzstab und Umpumpen). Denn nur mit einer guten Verteilung kann eine ausreichende Wirkung erzielt werden. Die Maximalmenge von 0,2% sollte auf keinen Fall überschritten werden, da es sonst zur Ausbildung von Entschäumerlöchern (Nadelstiche) kommt.

Zusatzmenge 0,05% – maximale Menge 0,2%

Sollten Schaumprobleme auftreten, bitte informieren Sie uns umgehend, damit dies schon bei der Rezeptierung berücksichtigt wird und Probleme von vornherein ausgeschaltet werden.

Negative Einflüsse auf die technischen Eigenschaften des trockenen Lackfilmes sind nicht bekannt.

Netzmittel 10 T 0690

Bei der n-a-t-Lackierung kann es stellenweise zu Benetzungsstörungen auf hoher Farbbelegung kommen. Durch Zugabe des Netzmittels kann oftmals eine Verbesserung erzielt werden.

Zusatzmenge: 1 – 2%

Eine Überdosierung ist unproblematisch, bringt aber keine weitere Verbesserung. Die technischen Eigenschaften des Lackes werden nicht negativ beeinflusst.

Kennzeichnung

Nach Gefahrstoffverordnung: keine

Nach Verordnung brennbarer Flüssigkeiten: keine

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.