



Gecko® Bond Star

Lösemittelbasierte Druckfarben für flexible Verpackungen

Universelle Laminationsanwendungen



Beschreibung

Vollständige Palette hochpigmentierter Druckfarben auf Nitrocellulose-Basis zum Einsatz für den Zwischenlagendruck auf flexiblen Folien. Erhältlich als fertig rezeptierte Farbe oder als modulares System basierend auf mono-pigmentierten Konzentraten und Systemadditiv zur Verwendung in Farbdosieranlagen.

Einsatzgebiete

Druck auf Folien aus chemisch vorbehandeltem Polyester, Polypropylen und Polyamid für flexible Lebensmittel- und Getränkeverpackungen. Die Verbundfestigkeit hängt von der Art und Qualität des Bedruckstoffes sowie der Art und dem Auftragsgewicht des eingesetzten Kaschierklebstoffes ab.

Druckverfahren

Flexo- und Tiefdruck für Kaschierung mit Konterdruck.

Eigenschaften

Farbhftung	siehe Additive	Wasserechtheit	k.A.
Scheuerfestigkeit	k.A.	Tiefgefrierechtheit	k.A.
Kratzfestigkeit	k.A.	Speisefettechtheit	k.A.
Hitzebeständigkeit	k.A.	Gleitreibungskoeffizient	k.A.
Glanz	k.A.	Lichtechtheit (BWS)	3-7
Verbundfestigkeit	> 2,0 N/15 mm	Verbundfestigkeit n. Heißsiegelung	> 2,0 N/15 mm

Bewertungsskala (1 bis 5 auf Basis der Gecko-Produktpalette) 1 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert

Hinweis: Alle Echtheitseigenschaften sind nur Richtwerte und hängen auch von der Art des eingesetzten Pigments sowie vom konkreten Einsatzgebiet ab

Bedruckstoffe: Coex OPP, PET chem., BOPA, PETcorona*

Kaschierfolien: Coex OPP, PE, PET chem.

* aufgrund der sehr unterschiedlichen im Markt erhältlichen Qualitäten von corona behandeltem PET muss unbedingt vor der Produktion unter Praxisbedingungen die Verbundhaftung ermittelt werden. Die Verwendung von Xtreme White 77GW289635 wird für Anwendungen mit Druck auf PETcorona empfohlen.

Druckviskosität

Verdünner	Flexodruck 20-25 s DIN 4		Tiefdruck 15-20 s DIN 4	
Langsam	n-Propanol/n-Propylacetat	9:1	n-Propanol/n-Propylacetat	3:1
Standard	Ethanol/Ethylacetat	9:1	Ethanol/Ethylacetat	3:1
Schnell trocknend				
Verzögerer	Ethoxypropanol		Ethoxypropanol	

Zusätzliche Produkte

Weiß	Insbesondere bei Druck auf PETcorona wird die Verwendung von Xtreme White 77GW289635 empfohlen.
Metallicfarben	Es steht eine vollständige Palette an Gecko® Gold- und Silberfarben zur Verfügung.
Additive	Beim direkten Druck auf OPP ist mit Gecko® Bond Star keine sofortige Haftung vor der Kaschierung gegeben. Zur Verbesserung der Anfangshaftung ist ein Haftvermittler erhältlich.
Rasterfarben	Es steht ein Set an langsam trocknenden Skalenfarben für den Raster-Flexodruck zur Verfügung.

Hinweise zur Verwendung der Farben zur Herstellung von primären Lebensmittelverpackungen

Informationen zur Verwendung der Farben zur Herstellung von Lebensmittelverpackungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden „**Angaben zur Zusammensetzung**“. Diese Angaben dienen der rechnerischen Abschätzung der zu erwartenden Migration bewerteter Stoffe im worst case.

Aufgrund von in den Laboren der **hubergroup** durchgeführten Migrationstests an praxisgerechten Drucken auf marktüblicher OPP-Folie (Dicke 35 µ, Andruckgewicht: 6 g/m², Simulanz: 95 % Ethanol) und PE-Folie (Dicke 50 µ, Andruckgewicht: 6 g/m², Simulanz: 95 % Ethanol), die keine Migration von Stoffen oberhalb geltender Grenzwerte ergaben, gehen wir davon aus, dass mit diesen Farben konforme Lebensmittelverpackungen für alle Typen von Lebensmitteln hergestellt werden können. Der Hersteller und Abfüller der Verpackung ist dafür verantwortlich, im Einzelfall die rechtliche Konformität durch geeignete Migrationstests an Mustern sicherzustellen, die unter Produktionsbedingungen gefertigt wurden.

Zur Einhaltung eines niedrigen Restlösemittelgehalts ist insbesondere bei Zugabe von Verzögerer auf eine ausreichende Durchtrocknung des Farbfilms zu achten. Die Restlösemittel-Konzentrationen des bedruckten Materials müssen regelmäßig überprüft werden.

Die Farben dürfen nicht für Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Direktkontakt der Druckfarbschicht mit Lebensmitteln vorgesehen ist.

Die Verwendung der Farben für Anwendungen, bei denen über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 120 °C wirken, unterliegt bestimmten Beschränkungen, die Sie bitte der Information „Druckfarben zur Herstellung von Lebensmittelverpackungen für Anwendungen bei hohen Temperaturen“ entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle relevanten Informationen zur Erstellung firmeninterner Anweisungen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Der Anwender ist für die Einhaltung aller lokalen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Handhabung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Richtlinien zur Handhabung und Verarbeitung von Druckfarben für flexible Verpackungen.

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter www.hubergroup.de.

Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.